



2006090235U

检 测 报 告

产品名称: Airfresh Wallpaint 空气净化墙面漆

型号规格: 328

受检单位: 上海碧欧建材有限公司

检测类别: 委托检测

上海市环境保护产品质量监督检验总站



声 明

- a) 本报告无本质检机构检测专用章无效;
- b) 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效;
- c) 本报告涂改无效;
- d) 复制报告未重新加盖本机构检测专用章无效;
- e) 送样委托仅对来样负责, 报告自签发之日起, 有效期为一年;
- f) 本报告封面页为首页, 扉页为第二页。

质检机构联络信息

地 址: 上海市宜山路 716 号
邮政编码: 200233
电 话: 64848701、64701390-2227
传 真: 64848701
电子信箱: ep@simt.com.cn

检测报告

第 3 页/共 5 页

样 品 名 称	Airfresh Wallpaint 空气净化墙面漆	型号规格	328
		商标	AURO
任 务 来 源	企业委托	检测类别	委托检测
受 检 单 位	上海碧欧建材有限公司		
制 造 单 位	AURO Pflanzenchemie AG		
委 托 日 期	2007 年 5 月 22 日	委 托 单 编 号	/
到 样 日 期	2007 年 5 月 22 日	检 测 地 点	本站实验室
抽 样 基 数	/	产 品 等 级	/
样 品 数 量	/	批 号 / 生 产 日 期	2007 年 1 月
样 品 状 态 描 述	正常。		
检 测 依 据 和 综 合 判 定 原 则	GB50325-2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范 (2006 版) 及委托方要求。		
检 测 日 期	2007 年 5 月 22 日 至 2007 年 5 月 28 日		
检 测 结 论	按照上述检测依据和综合判定规则检测, 数据详见本报告检测结果汇总页。 机构检测专用章 签发日期: 2007 年 5 月 28 日		
受 检 单 位 通 讯 资 料	地 址	上海市金桥路 1398 号金台大厦 508 室	
	邮 政 编 码	200136	电 话 021-50755971
检 测 实 施 地 点 备 注	环保站实验室。		

批准人

刘悦

审核人

沈洁

编制或主检人

黄丽敏

检测 报 告

第 4 页/共 5 页

检测结果汇总页			
序号	检测项目及单位	实验时间	实 测 值
1	甲醛去除率 %	1 小时	90
		2 小时	96
2	甲醛去除量 mg/m ³	1 小时	3.6
		2 小时	3.8
本栏空白。			
备 注	1、工作舱内环境情况： 工作舱实际体积为 0.1m³。 温度：20℃； 湿度：45%RH。 2、样板制作：在 40cm×40cm 玻璃板上单面喷涂，用量为 0.1L/m²，实验中使用 1 块样板。 3、甲醛去除率计算公式为： [(污染物初始浓度-n 小时后浓度)÷污染物初始浓度]×100%。 4、甲醛去除量计算公式为： 污染物初始浓度-n 小时后浓度。 5、本次实验中，使用普通涂料制成的样板（制作工艺同样品板）进行测试，1 小时甲醛去除率为 74%。 6、实验中甲醛初始浓度为 4.0mg/m³。		

以下空白。

检测 报 告

检测情况说明	
检测过程 必要说明	1、检测时样品正常，无异常情况发生。 2、检测时仪器工作正常，无异常情况发生。
实 验 室 环 境 描 述	实验室温度：20℃； 实验室湿度：60%。
检 测 用 仪 器 说 明	TDP-1000B 型大气采样机；752 型紫外光栅分光光度计； HWX-1000LB 型恒温露点恒湿气候箱等。
备 注	/