



No.126 橘子硬油 施作工序

工具 豬鬃短毛刷、無棉絮布

1

第一道

1. 砂磨施作木頭表面，建議磨至#240
2. 表面清潔乾淨後，使用短毛刷沾少量護木油，均勻刷在施作木頭上，薄塗推開油品
3. 靜待 5~10 分鐘讓木頭吸收油脂後，即可用布擦去多餘油脂
4. 等待 24 小時乾燥

2

第二道

1. 表面清潔
2. 用布沾取少量護木油，擦拭施作木頭表面，擦拭乾淨，**觸摸無油膩感**。即完成第二道塗佈

乾燥時間

指觸時間 1 小時
初期乾燥 6~12 小時
最終硬化 3~5 天

注意事項

1. 在使用前請先攪拌均勻
2. 施工環境應避免過於潮濕、陽光曝曬，並保持通風良好
3. 養護時間 2 至 4 周內避免潮濕，保持通風良好
4. 使用之後可能會有黃變現象，是正常許可範圍
5. 遇到水及油汙時立即用乾淨的布將水擦乾，避免水漬停留過久，滲入木料而留下污漬
6. 可使用 no.680 AURO 清潔修護羊毛巾定期清潔保養
7. 棉布使用完畢務必清洗晾乾，直接丟置垃圾桶會導致**自燃的可能**