

No.518 Technical Data Sheet (No.518 透明漆技術規範)

產品類型:

- 環保的，以Decovery®黏著劑為基底且可用水稀釋的透明木漆
- 無溶劑，無添加木材防腐劑
- 對永續生態來說最好的材料選擇

適用範圍:

- 適合做於木材上的透明飾面
- 只適用於室內表面，塗刷至少兩道大約0.06-0.09l/m²

通過DIN EN71-3、DIN53160、EN13300

成分:

水，Decovery®，矽酸，纖維素，菜籽油和蓖麻油製成的表面活性劑，矽酸鹽，氨水，苯基異噻唑啉酮，巰氧吡啶鈉

色彩: 透明，淡蜂蜜色

請注意: 木漆在罐子裡看起來是牛奶色的，但乾燥後會呈現透明

施作方式: 刷塗、滾塗也可噴塗

乾燥時間: 23°C/ 相對濕度50%

指觸乾燥: 大約2小時，6小時後可重塗，最終乾燥時間24小時

密度1.02g/cm³

黏度: 在20°C時大約30-60秒(DIN6mm)

稀釋劑: 產品開封即可使用，可用至多10%水稀釋

消耗率: 0.06-0.09L/m² 一道，對應為大約70-90µm濕塗層

保存條件: 在18°C且未開的瓶罐裡: 24個月

基本處理: 所有類型的木材都可以用518透明漆本身打底，用10%的水稀釋。

中間處理: 把受損的地方弄平整用合適的填料填補。塗佈no.518一道

最終處理: 增加至少再一道的no.518，依據底材和表面品質的不同，建議在每道塗層之間都用220砂磨，小心不要損傷邊緣，並且徹底清除所有灰塵

注意事項:

- 施工溫度最低溫10°C/最高30°C，相對濕度最高85%，最合適的溫度是20-23°C，相對空氣濕度50-65%
- 木頭濕度含量，硬木最多 12%，軟木最多 15%